


Intensyfikacja wykorzystywania nowych ródeł oraz wzrost cen energii spowodowały rozwój prac nad sposobami jej magazynowania. Za najbardziej obiecujący nośnik energii jest uznawany wodór. Decyduje o tym jego najwyższa gęstość energetyczna, dostępność oraz to, że produktem końcowym po odzyskaniu energii jest woda. Jednym z głównych problemów energetyki wodorowej jest bezpieczne i tanie przechowywanie wodoru. Najbardziej interesującym okazało się jego magazynowanie w postaci wodoroków metalicznych, tworzonych przez wodór i metale - stopy grup przejściowych. Istotną cechą wodoroków jest bardzo duża gęstość objętościowa absorbowanego w sposób odwracalny wodoru. Wodoroki stopów metali przejściowych mają szerokie zastosowanie przede wszystkim w akumulatorach nikielowo-wodorokowych (Ni-MH). Układ ten charakteryzuje się znacznie wyższą pojemnością energetyczną (60–80 Wh/kg) niż powszechnie do niedawna stosowane ogniwa nikielowo-kadmowe (30–50 Wh/kg) czy tradycyjne akumulatory ołowiuowo-kwasowe (25–40 Wh/kg). Stosunkowo niską oporność wewnętrzną ogniwa Ni-MH pozwala uzyskać przy rozładowaniu o do znacznych gęstościach, z jednocześnie wytrzymałością na wielokrotne ładowanie-rozładowanie nawet do 2000 cykli. Ponadto ogniwa Ni-Cd zostały wycofane z rynku europejskiego ze względu na zawartość toksycznego kadmu. Jednym z ważniejszych zastosowań ogniwa wodorokowych jest ich użycie w pojazdach o napędzie hybrydowym HEV (hybrid electric vehicle), zasilanych silnikami spalinowymi i elektrycznym lub silnikiem elektrycznym zasilanym z ogniw paliwowych i wodorokowych.

Na rys.1 przedstawiono wartości energii właściwej (Wh/kg) i mocy właściwej (W/kg) niektórych ogniw charakteryzujących




możliwością ich zastosowania. Moc ogniwa przejawia się w gęstościach uzyskiwanych natężeniu prądu baterii. Akumulatorami posiadającymi największą pojemność i moc są baterie litowo-jonowe, aczkolwiek nie ma takiego układu Li-ion, który by cechowała jednocześnie największą pojemność i najwyższą moc. Ogniwa litowo-jonowe uzyskujące największą moc mają pojemności energetyczne porównywalne z akumulatorami wodorokowymi. Ponadto koszt jednostki energii zmagazynowanej w ogniwie litowo-jonowym jest kilkakrotnie wyższy w porównaniu z ogniwem wodorokowym.

Rys.1. Wartości energii i mocy właściwej różnego typu ogniw

Na rys.2 został przedstawiony schemat działania akumulatora nikielowo-wodorokowego, w którym elektrodą ujemną jest wodorek metalu, a elektrodą dodatnią tlenek nikielu (NiOOH). Materiałem w badanym ogniwie Ni-MH będzie typowy stop tzw. AB₅ (LaMmNi_{4,1}Al_{0,2}Mn_{0,4}Co_{0,45}) oraz elektrolit 6M KOH, które to są stosowane w komercyjnych akumulatorach.


Aby zbliżyć parametry pracy tego ogniwa do tzw. „wysokomocowych” ogniw litowo-jonowych, w naszym projekcie zamierzamy



wprowadzić do ogniwa wodorokowego asymetryczny kondensator elektrochemiczny pracujący przy tych samych napięciach co ogniwo wodorokowe dzięki tej samej reakcji anodowej, która jest utlenianie zaabsorbowanego wodoru. Wspólną elektrodą dodatnią w tym ogniwie będzie NiOOH. Kondensator elektrochemiczny będzie wykonany przez elektroosadzenie wodorochłonnego palladu lub jego stopu na nowym przewodzącym porowatym węgla (CPC).


Rys.2. Schemat reakcji zachodzących w akumulatorze nikielowo-wodorokowym podczas procesu ładowania i rozładowania

Procesy zachodzące w kondensatorze elektrochemicznym Pd(stop)/CPC oraz w ogniwie wodorokowym Ni-MH polegają na tych samych reakcjach elektrosorpcji i desorpcji wodoru w/z metalu jakie zachodzą w ogniwie wodorokowym, z tym, że procesy w palladzie i jego stopach przebiegają znacznie szybciej niż w mniej szlachetnych materiałach będących składnikami stopu wodorochłonnego ogniwa. Cienkie warstwy Pd i jego stopów z metalami szlachetnymi zostały zbadane jako materiały elektrodowe do kondensatorów elektrochemicznych pod względem pojemności i uzyskiwanych mocy. Układy Pd- oraz Pd-Rh- przewodzący porowaty węgla zostały opatentowane. Nasze ostatnie badania wykazały, że stop Pd-Ru (1%) wykazuje zwiększenie o 20% w stosunku do palladu pojemności absorpcyjnej wodoru. Natomiast badania nad dwuskładnikowymi stopami palladu w kondensatorze elektrochemicznym wykazały, że platyna najlepiej katalizuje proces utleniania wodoru.



Kontakt elektryczny pomiędzy układem Pd (stop Pd) a stopem wodorochłonnym będzie polegał na:

- utworzeniu układu przez bezpośrednie umieszczenie stopu wodorochłonnego (np. AB₅) na matrycy wykonanej z palladu osadzonego na neutralnym do wodoru nikielu (np. Ni lub CPC)
- wytworzenie kompozytu (mieszanki) stopu wodorochłonnego – pallad (stop Pd) jako elektrody ujemnej. Kompozyt ten będzie wprowadzony do porowatego przewodzącego węgla szklanego (CPC)



W celu sprawdzenia poprawności przedstawionej koncepcji utworzenia nowego typu hybrydowego ogniwa został przeprowadzony wstępny eksperyment w którym skonstruowano ogniwo, w którym anod stanowiły równoległe połączone (wg. schematu na rys.3): cienkowarstwowa elektroda ze stopu AB₅ wraz z siatką złotą pokrytą cienką warstwą Pd (ok. 1 μm). Podłoże złote zostało wybrane ze względu na jego neutralność do procesów sorpcji wodoru. Elektrolit stanowił 6M KOH. Z porównania natężeń prądów rozładowania uzyskanych w pierwszych sekundach wynika, że przy udziale układu H/Pd wartość natężenia prądu, a więc moc ogniwa, wzrosła o ok. 50% pomimo tego, że całkowity udział palladu w hybrydowym układzie Pd+AB₅ wynosi tylko ok. 0,36%.

Rys.3. Schemat hybrydowego ogniwa Ni-MH

Ten wstępny eksperyment w całości potwierdził słuszność głównych założeń projektu, które zakładały, że:

1. Utlenianie wodoru z układów H/Pd i H/AB₅ przebiega w tym samym zakresie potencjałów.
2. Proces utleniania wodoru z palladu przebiega znacznie szybciej niż w stopie AB₅, co jest związane z różnicą napięcia tego procesu i znaczną szybkością dyfuzji wodoru w różnych metalach.
3. Zastosowanie układu hybrydowego składającego się z różnych typów wodorków powoduje znaczne zwiększenie mocy (wzrost prądów rozładowania) ogniwa wodorkowego.

W planowanych badaniach oczekujemy, że inne układy z zastosowaniem stopów palladu, rodenu i rutenu, które absorbują wodór w większej ilości niż sam pallad będą miały jeszcze większy wpływ na zwiększenie prądów rozładowania ogniwa hybrydowego. Bardzo interesujący wpływ na parametry termodynamiczne hybrydowego ogniwa wodorkowego, ze względu na katalityczne efekty np. przy przyspieszeniu reakcji utleniania wodoru, mogą mieć dodatki platyny do stopów palladowych z rutenem i rodem.

Docelowym układem w naszych badaniach będzie kompozyt stop wodorochłonny typu AB₅ z dodatkiem stopów palladu z metalami zwiększającymi ich wodorochłonność (Rh, Ru) oraz przyspieszającymi elektrodukładanie wodoru (Pt). Matrycą i kolektorem tych układów będzie przewodzący porowaty węgiel pokryty cienką warstwą palladu lub jego stopu.

Projekt stanowi pionierskie podejście do badań nad sposobami przetwarzania i magazynowania energii. Opracowany zostanie nieznanymi do tej pory w literaturze nowy typ ogniwa wodorkowego, w którym elektroda ujemna, pełni ca funkcję anody podczas rozładowania, stanowi będzie hybrydowy stop lub kompozyt wodorków metali przejściowych oraz kondensatora elektrochemicznego – wodorków metali z grupy platyny. Układ AB₅-Pd(Rh,Ru,Pt)/CPC zostanie zoptymalizowany w aspekcie uzyskiwania maksymalnej mocy prądowej z procesów utleniania zaabsorbowanego wodoru w trakcie rozładowania, natomiast podczas doładowania wódór wprowadzany będzie do anodowego układu elektrod, w pierwszej kolejności do elektrody kondensatora, z którego ładunek będzie w sposób ciągły przekazywany do bardziej pojemnej masy elektrodowej stopu AB₅. Konieczne jest tu przeprowadzenie szeregu badań podstawowych nad tym systemem.

Gdyby przedstawiona w projekcie koncepcja hybrydowego ogniwa wodorkowego została wykorzystana w praktyce w postaci nowych akumulatorów wodorkowo-niklowych przedstawione pionierskie wyniki badań w postaci publikacji mogą stanowić podstawowe źródło wiedzy i odniesienia literaturowego dla przyszłych badaczy i konstruktorów.

LITERATURA

1. A. Czerwiński, Akumulatory, baterie i ogniwa, WKŁ Warszawa, 2005.
2. G. Wójcik, M. Kopczyk, H. Drulis, M. Bełtowska-Brzezinska, Wiad. Chemiczne, 49 (1995) 5.
3. A. Czerwiński, Z. Rogulski, J. Dłubak, A. Gumkowska, M. Karwowska „Perspektywy ogniwa wodorkowych (Ni-MH)”, Przemysł Chemiczny, 88/6 (2009) 642
4. A. Czerwiński, A. Urowski, M. Łukaszewski, „Electrode for electrochemical capacitor” Patent RP 204948, 2010
5. J. Wróbel, K. Wróbel, J. Lach, J. Dłubak, P. Podsadni, Z. Rogulski, I. Paleska, A. Czerwiński, „Application of reticulated vitreous carbon in electrochemical power sources” Przemysł Chemiczny, 93/3(2014) 1000